

ZI-209 IRD-2, -3, -4 DICHTUNG



IRD-2, -3, -4 Gummiprofil

Werkstoff: EPDM-Weichgummi
Einsatztemperatur: von -40°C bis +100°C

Beständig gegen:

Alkohole,
Ozon, UV, Bewitterung,
Laugen und schwache Säuren,
Aceton

Unbeständig gegen:

Chlorkohlenwasserstoffe,
konzentrierte Säuren,
aromatische Kohlenwasserstoffe,
Öl und Treibstoff.

LABS

Siehe ZI-102